TECHNIAKI ADATLAP

UNIVERZÁLIS CSAPÁGYZSÍR



Teljesítmény:

Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú kenőzsír ásványi olaj alapon, rendkívül széleskörű felhasználási lehetőségekkel.

- Biztonságos kenés extrém terhelés mellett
- Megbízható, hosszú távú kenés
- Csökkenti a súrlódást és a kopást
- Tapadás- és centrifugális erőnek ellenálló
- Öregedés- és nyíróerő-álló
- Nyomáselnyelő és terhelésálló
  Vízálló
- Csökkenti a működési zajt
- Hőmérséklet-tartomány: -30 °C és +120 °C között

Alkalmazás:

- Keni a súrlódó-, gördülő- és golyóscsapágyakat, vezetőket és illesztéseket
- Biztonságos és megbízható hosszú távú kenés
- Univerzálisan felhasználható

Használati utasítás:

Az alkalmazástól függően, ahogyan az a kenőzsírok esetében szokásos.
A csúszó- és gördülőcsapágyakat legfeljebb félig szabad megtölteni. Magas hőmérsékleti tartományban a csapágy térfogatának legfeljebb 40%-áig szabad megtölteni.
Kövesse a csapágygyártó(k) által előírt szabályokat.

Cikkszám:
W 150 206

Kiszerelés:
1 kg

UNIVERZÁLIS CSAPÁGYZSÍR

Műszaki jellemzők:

	Jellemzők	M. egység	Vizsgálati módszer
Szín	természetes	-	vizuálisan
Szag	enyhe	-	-
Sűrűség, 20 °C	0,91	g/ml	DIN 51757
NLGI-osztály	2	-	DIN 51818
Alapolaj	ásványi olaj	-	-
Sűrítőanyag	szappanalap	-	-
Megmunkált penetráció	265-295	1/10mm	DIN ISO 2137
Cseppenéspont	185	°C	DIN ISO 2176
Korrózióvédelem	0 korrózió	-	DIN 51802
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-35 – 120	°C	
A kenőfolyadékok extrém nyomású tulajdonságainak mérési módszere (Timken-módszer)	>200	N	ASTM D2509 (A kenőzsír teherbíró képességének mérésére vonatkozó szabványos vizsgálati módszer [Timken-módszer])
VKA (a VKA a „Vierkugelapparat" (négygolyós kenőolaj-vizsgáló készülék) rövidítése, amellyel pontszerű érintkezés esetén mérik a hegesztési terhelést és a kopást).	1,800	N	DIN 51350
Áramlási nyomás, 25 °C	<1,100	hPa	DIN 51805
Vízállóság	0-90	-	DIN 51807 T1
Alapolaj viszkozitása, 40 °C	140	mm²/s	DIN 51562

Cikkszám:
W 150 206

Kiszerelés:
1 kg