WINKEL **WETOXWELD(MÉRGEZŐANYAG-MENTES)**

A WINKEL WETOXWELD egy gél állagú termék, amelyet kifejezetten alacsony kéntartalmú ausztenites rozsdamentes acélok pácolására fejlesztettek ki.
Különösen alkalmas hegesztési, lágyítási oxidok és rozsda eltávolítására.
Az egyenletes kezelés elérése érdekében a pácolás előtt tanácsos zsírtalanítani és fertőtleníteni a felületet.

(Tanúsítvány ASTM380, ASTM B117, ASTM967)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A WINKEL WETOXWELD-et előzetesen, de nem eredeti állapotában kell használni. Keverje össze a terméket, amíg vissza nem nyeri homogenitását, műanyag vagy rozsdamentes acél rúddal, soha ne vasból készült rúddal. Vigye fel a felületre egy saválló, fémes részektől mentes ecsettel, és várjon, amíg a termék reakcióba lép (halványzöld színűvé válik). Ne vigye fel a terméket forró felületre (> 35 °C). A jó pácolás ideje 10 perctől több mint 2 óráig terjedhet a hegesztés típusától, a kezelendő anyagtól és a hőmérséklettől függően.

Hegesztés típusa	Reakcióidő (perc)
TIG	10-45
MIG	>60
ELEKTRÓDA	>120

A reakcióidő letelte után alaposan öblítse le hideg, lehetőleg tiszta vízzel nyomás alatt. A mosóvíznek csapvíznek kell lennie, és nem tartalmazhat 70 mg/l-nél nagyobb koncentrációban vas- és kloridionokat (vezetőképesség $\chi < 450$ µS).

A PÁCOLÁS UTÁN a felület passziválásával kell foglalkozni a korrózióállóság növelése érdekében.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Ez az információ segíti a felhasználót annak eldöntésében, hogy termékeink alkalmasak-e a kívánt alkalmazásra, és a felhasználó vállal minden kockázatot és felelősséget ezzel kapcsolatban. Ezekre a termékekre semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy állítás nem vonatkozik. Az Eladó egyetlen kötelezettsége, hogy kicserélje a termék azon mennyiségét, amelyről bebizonyosodik, hogy lényegében nem felel meg a gyártó legfrissebb közleményében bemutatott adatoknak. Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes vagyoni veszteségért vagy kárért, amely a termék használatából vagy a használatának lehetetlenségéből ered. Semmilyen törvény vagy szabadalom elleni védelem nem következik, és minden szabadalmi jog fenntartva. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot.

Mely acélok kezelhetők (az alábbi táblázat tájékoztató jellegű. Javasoljuk, hogy a terméket a teljes felületre való felvitel előtt a felület egy kis részén tesztelje):

Martenzites és kicsapódásos keményedés	630 17-4PH, 63117-7PH
Ausztenites 300-as sorozat	Minden, kivéve az AISI 303-at és az összes S> 0,020 kéntartalmú ötvözetet, amelyekre különös figyelmet kell fordítani.
Ausztenites 200-as sorozat	201, 202, 204 Cu, 205
Ausztenites speciális minőség	Nem alkalmas
Ferritikus	Nem alkalmas
Ferritikus speciális minőség	444,446, 460, 470, Cronifer 2803

Különleges figyelmeztetések:

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági adatlapot (hivatkozási szám: 747). A kezelőnek

a biztonsági adatlap 8. szakaszában előírt egyéni védőeszközöket kell viselnie.

Ne használja a terméket közvetlen napfény hatására és forró felületeken (> 35 °C). Ne hagyja

a terméket közvetlen napfény hatására és hőforrások közelében.

A WINKEL WETOXWELD egy maratószer, amely elhomályosíthatja a fényes vagy matt felületet.

Bármilyen kibocsátást, az öblítővizet és a terméket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kezelni.

Szavatossági idő (megfelelően lezárt és tárolt edényben): 2 év



FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Ez az információ segíti a felhasználót annak eldöntésében, hogy termékeink alkalmasak-e a kívánt alkalmazásra, és a felhasználó vállal minden kockázatot és felelősséget ezzel kapcsolatban. Ezekre a termékekre semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy állítás nem vonatkozik. Az Eladó egyetlen kötelezettsége, hogy kicserélje a termék azon mennyiségét, amelyről bebizonyosodik, hogy lényegében nem felel meg a gyártó legfrissebb közleményében bemutatott adatoknak. Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes vagyoni veszteségért vagy kárért, amely a termék használatából vagy a használatának lehetetlenségéből ered. Semmilyen törvény vagy szabadalom elleni védelem nem következik, és minden szabadalmi jog fenntartva. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot.