

# WINKEL PRO 2W22

## ALACSONY SZILÁRDSÁGÚ MENETZÁR



### Műszaki Adatlap

A WINKEL PRO 2W22 egy alacsony szilárdságú és univerzális menetzár fémanyagok rögzítéséhez és tömítéséhez. A termék kikeményedése (polimerizációja) a légköri oxigén kizárásával (anaerob) és a fém katalitikus hatására (fémkontaktus) történik. Közepes viszkozitású univerzális termék. Tökéletes a könnyen szétszerelhető csavaros kötésekhez. Finom menettel rendelkező csavarok rögzítésére szolgál.



### Műszaki tulajdonságok: még nem megkötött állapotban

Kémiai alap:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	ibolya, fluoreszkáló
Viszkozitás <sup>1)</sup> [mPas]:	800-1500
Sűrűség <sup>2)</sup> [g/ml]	1,04-1,08
Maximális távolság:	M36
Lobbanáspont <sup>3)</sup> [°C]:	>+100
Alkalmazási hőmérséklet <sup>o</sup> C[]:	optimális+25°C-on

1)25 °C-on a Brookfield viszkoziméter

2)A DIN 53217 szabvány 2. része szerint mért sűrűségmérő gömb 475/III modell

3)A DIN 51775 szerint mérve

### Technikai Adatok:

Kezelési kötési idő [perc]:	5-15
Funkcionális kötési idő [h]:	3-6
Végző szilárdság [h] után:	12-24

### Műszaki tulajdonságok megkötött állapotban

Leszerelési nyomaték [Nm]:	5-15
Előnyös nyomaték [Nm]:	30-45
Hőmérséklet-tartomány [°C]:	-55 és +180 között

### Tárolás és eltarthatóság:

Az eltarthatósági idő optimális tárolási hőmérsékleten +5°C és +23°C között, zárt eredeti csomagolásban legfeljebb 24 hónap. Magasabb tárolási hőmérséklet jelentősen alacsonyabb tartósságot eredményez. A tárolási hőmérséklet nem csökkenhet +5°C alá.

### Általános Tudnivalók:

Ez a termék nem alkalmas fém-műanyag csatlakozókhoz és egészségügyi létesítményekhez, valamint élelmiszeriparban vagy erős oxidáló savakat tartalmazó rendszerek tömítésére. Csak szabványos fémmeneteken használható. A felületnek tisztának és zsírmentesnek kell lennie. Ehhez használja a WINKEL PRO FAST CLEANER zsírtalanító szert. Alkalmazza a terméket a hézag teljes kitöltésére, szerelvényrészek és záródás teljes kitöltésére. A

hézagos vagy felületes zárás idővel szívargást okozhat. Ne mozogjon a meghúzás után. A rendszer működtetése előtt várjon 24 órát, hogy a teljes kikeményedési idő teljes legyen. Sorozatgyártású termékek esetén zárja le a kötést egy csöklucscsal, hogy elkerülje a korábbi, kialakulóban lévő fólia felszakadását. Passzív felületek és/vagy alacsony hőmérséklet esetén a WINKEL PRO Anaerob aktivátorral gyors kikeményedés érhető el. Használat előtt olvassa el az MSDS-t. Az aktivátor használatával a keményedési értékek 15%-kal csökkenhetnek.

SUPER-TEC HUNGARY BT. - 6230 Soltvadkert Szőlő u. 25. - Tel.: +3670/362-5585 - E-mail: info@supertechungary.com

Cikkszám: 20300  
Csomagolás: 50 ml

www.supertechungary.com