

# WINKEL PRO 2W71

## NAGY SZILÁRDSÁGÚ RÖGZÍTŐ



Műszaki Adatlap

A WINKEL PRO 2W71 egy nagy szilárdságú és hőálló univerzális menet-csapágyrögzítő fémananyagok rögzítésére és tömítésére. A termék térhálósítása (polimerizáció) a légköri oxigén (anaerob) és a fém katalitikus hatásának (fémmel való érintkezés) kizárásával történik. A termék a szállítási állapotban lévő csavarok rögzítésére szolgál, tisztítás nélkül. Rögzíti a töcsavarokat, golyós- és súrlódásgátló csapágyakat, amelyeket általában nem kell szétszerelni. Különösen alkalmas nagy igénybevételnek kitett csavarkötésekhez. A termék magas olajállósággal rendelkezik.

**SUPER-TEC**  
HUNGARY



### Műszaki tulajdonságok:

Kémiai alap:	Metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	fluoreszkáló zöld
Viszkózitás 1) [mPas]:	mPas 300-900
Sűrűség 2) [g/ml]	1,04-1,08
Max. távolság:	M80
Lobbanáspont3) [°C]:	>+100
Alkalmazási hőmérséklet [°C]:	optimális+23°C-nál

1) 25 °C-on, Brookfield viszkoziméter

2) DIN 53217 szerint mérve, 2. rész sűrűségű gömbmodell 475/III 3) DIN 51775 szerint mérve

### Technikai adatok:

Kezelési kötési idő [perc]:	5-10
Funkcionális térhálósodási idő [h]:	3-6
Végző szilárdság [h] után:	12-24

### Műszaki tulajdonságok:

Letörési nyomaték [Nm]:	35-45
uralkodó nyomaték [Nm]:	35-45
Hőmérséklet tartomány	-55 és +180 között -55 és
[°C]: Max. hézagkitöltő kapacitás [mm]:	+180 között 0,08-0,6mm

### Tárolás és tartósság

Az eltarthatóság az optimális tárolási hőmérsékleten +5°C - +23°C között zárt eredeti edényben, maximum 24 hónap. A magasabb tárolási hőmérséklet jelentősen alacsonyabb tartósságot eredményez. A tárolási hőmérsékletnek nem szabad tartósság +5°C alatt lennie.

### Alkalmazással kapcsolatos információk:

Ez a termék nem alkalmas fém-műanyag tengelykapcsolókhöz és oxigénes berendezésekhez, valamint alaptermékek vagy erős oxidáló savakkal rendelkező rendszerek tömítésére. Csak szabványos fémmeneteken használja. A felületnek tisztának és zsírmentesnek kell lennie. Ehhez használjon WINKEL PRO FAST CLEANER zsíroló szert. Vigye fel a terméket, hogy teljesen kitöltse a réseket, szerelje össze az alkatrészeket és zárja le teljesen. A lágy vagy felületes lezárás idővel szívárgást okozhat. Ne mozogjon a meghúzás után.

A rendszer üzembe helyezése előtt várjon 24 órát a teljes kikeményedési idő eléréséhez. Sorozattermékek esetén a csatlakozást csőkulccsal rögzítse, hogy elkerülje az előző fólia törését a kialakulási szakaszában. Passzív felületek és/vagy alacsony hőmérséklet esetén gyors térhálósodás érhető el a WINKEL PRO anaerob aktivátorral. Használat előtt olvassa el az MSDS-t. Aktivátor használatával a kikeményedési értékek 15%-kal csökkenhetnek.

Cikkszám:	Csomagolás:
20320	50 ml
20321	250 ml

**FONTOS FELHÍVÁS:** Az itt megadott információk célja, hogy segítsenek meghatározni, hogy a termékeink alkalmasak-e a kívánt felhasználásra, és mindenkor a felhasználó felelős az ezzel kapcsolatban hozott döntésekért. Ezekre a termékekre nem vállalunk garanciát vagy felelősséget, sem kifejezetten, sem pedig hallgatólággal. Az értékesítő kizárólagos kötelezettsége a termék azon mennyiségi tételének a cseréje, amelyről bizonyítást nyer, hogy alapvetően nem felelt meg a Gyártó legfrissebb műszaki adatlapjában közölt adatoknak. Az értékesítő nem felelős semmilyen anyagi veszteségért vagy károkért, sem közvetlenül vagy közvetetten a termék használata vagy a használat meghúsolása okán. Semmilyen törvény vagy szabadalom alapján nem érvényes semmilyen jogvédelem, és minden szabadalmi jogot fenntartunk. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot (MSDS).