

WINKEL PRO 4W01

SUPERGLUE LL

CIANOAKRILÁT RAGASZTÓK

WINKEL

Műszaki adatlap



Leírás / Felhasználás

A WINKEL PRO 4W01 SUPERGLUE tartós pillanatragasztó olyan speciális alkalmazásokra készült, amelyekben az univerzális pillanatragasztók nem nyújtanak optimális eredményt. A WINKEL PRO 4W01 pillanatragasztók különböző viszkozitású és kötési idejű változatokban állnak rendelkezésre, ezért más-más speciális igényekre alkalmazhatók.

- Magasabb fokú stabilitás
- Nagyobb folyadékokkal szembeni ellenálló képesség
- Papír és karton alapon is stabil – nem áztatja át a papír felületet
- Tiszta, szinte láthatatlan kötés
- Gyors kötés, 1-3 másodperc alatt
- Nedvszívó anyagok, bőr, kartonpapír, parafa, fa, habszivacs, műanyag, elasztomerek és fém



Műszaki jellemzők még nem megkötött állapotban

Vegyi bázis:	Etil-2-cianoakrilát monomer
Szín:	áttetsző
Viszkozitás ¹⁾ [mPas]:	80-130
Sűrűség ²⁾ [g/ml]:	1,04-1,06
Lobbanáspont ³⁾ [°C]:	+87
Alkalmazási hőmérséklet [°C]:	optimális hőm.: +23

1) 25°C-on, Brookfield-féle viszkozitásmérővel

2) DIN 53217, 2. rész sűrűségi gömbmodell 475/III szerint mérve

3) DIN 51755 szerint mérve

Megkötött állapotban*

Kötési idő (együttes):

NBR gumi [sec]:	1-3
Rozsdamentes acél [sec]:	15-30
Végleges kötés [óra]:	24

Műszaki jellemzők megkötött állapotban

Szakító – nyíró szilárdság ¹⁾ [N/m ²]:	15-25 -10 – +40 -40 –
Működési hőmérséklet tartomány [°C]:	+85 Nulla rés DMF,
Hőmérséklet tartomány [°C]:	Aceton, Acetonitril
Optimális rés:	
Oldhatóság:	

1) Rozsdamentes acél 1.4301; ASTM D 1002

Tárolás és eltarthatóság

A termék eltarthatósági ideje +2°C és +10°C közötti optimális tárolási hőmérséklet esetén, az eredeti csomagolásban, kibontatlan állapotban legfeljebb 18 hónap. Magasabb tárolási hőmérséklet esetén jelentősen csökken az eltarthatóság. A tárolási hőmérséklet nem eshet +2°C alá. A terméket védeni kell a közvetlen napfénytől vagy hőtől, fagytól és magas páratartalomtól.

Alkalmazás

Javítandó fém felület esetén, a felület legyen olajtól, zsírtól, portól és egyéb szennyeződésektől mentes. A hordozó felület előkészítése hatással van a ragasztás minőségére. Használja a WINKEL PRO FAST CLEANER (Gyorstisztító) zsírtalanító terméket. Ezt követően teljesen töltse ki a két darab közötti rést a termékkel, majd illessze azokat egymáshoz, teljesen összezárva. A kötési folyamat közben ne mozgassa meg a darabokat. A javított tárgy további használata előtt várjon 24 órát a termék teljes megkötéséig. Használat előtt tekintse meg a termék biztonsági adatlapját. A különböző javítandó felületek más-más előkészítést igényelnek. Ha kérdése van az adott felhasználással kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

Cikkszám:
20105

Kiszerezés:
20g

FONTOS FELHÍVÁS: Az itt megadott információk célja, hogy segítsenek meghatározni, hogy a termékeink alkalmasak-e a kívánt felhasználásra, és mindenkor a felhasználó felelős az ezzel kapcsolatban hozott döntésekért. Ezekre a termékekre nem vállalunk garanciát vagy felelősséget, sem kifejezetten, sem pedig hallgatólágosan. Az értékesítő kizárólagos kötelezettsége a termék azon mennyiségi tételének a cseréje, amelyről bizonyítást nyer, hogy alapvetően nem felelt meg a Gyártó legfrissebb műszaki adatlapjában közzétett adatoknak. Az értékesítő nem felelős semmilyen anyagi veszteségért vagy károkért, sem közvetlenül vagy közvetetten a termék használata vagy a használat meghíúsulása okán. Semmilyen törvény vagy szabadalom alapján nem érvényes semmilyen jogvédelem, és minden szabadalmi jogot fenntartunk. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot.

SUPER-TEC HUNGARY BT. - 6230 Soltvadkert – Szélesség u. 25. – Tel.: +3670/362-5585 – E-Mail: info@supertechungary.com

www.supertechungary.com