WINKEL PRO 6W38

NAGY SZILÁRDSÁGÚ RÖGZÍTŐ, TÖMÍTŐ

Technikai Adatlap

A WINKEL PRO 6W38 egy gyorsan kötő, univerzális termék, amely rendkívül nagy szilárdságot biztosít statikus nyíró- és dinamikus terhelések esetén.
A termék kötése (polimerizációja) a légköri oxigén kizárása mellett (anaerob) és a fém katalitikus hatásának (fémérintkezés) hatására zajlik. A WINKEL PRO 6W38 rögzítőanyagot fogaskerekek, tárcsák és elektromos motorok rotor-tengely csatlakozásainak ragasztására használják.
A hagyományos anaerob ragasztókhoz képest a GREEN LINE termékek teljesen mentesek a veszélyességi jelöléstől, így egyértelmű hozzáadott értéket nyújtanak a felhasználónak. Ezenkívül a nem veszélyes termékek hosszabb eltarthatósággal rendelkeznek, és magas hőmérsékleti ellenállásuk akár +180 °C-ig terjed.



Műszaki tulajdonságok: még nem megkötött állapotban

Kémiai alap:	Metakrilát,anaerob gyanta
Szín:	zöld, fluoreszkáló
Viszkozitás[1] [mPas]:	2000-5000
Sűrűség[2] [g/ml]	1,04-1,08
Max. távolság:	M36
Lobbanáspont[3] [°C]:	>+100
Alkalmazási hőmérséklet [°C]:	optimális +23°C-on

1)25 °C-on a Brookfield viszkoziméter
2)A DIN 53217 szabvány 2. része szerint mért sűrűségmérő gömb 475/III modell
3)A DIN 51775 szerint mérve

*Technikai Adatok**

Kezelési kötési idő [perc]:	5-10
Funkcionális kötési idő [h]:	1-3
Végső szilárdsági idő [h]:	12-24

Műszaki tulajdonságok megkötött állapotban

Leszerelési Nyomaték [Nm]:	25-35
Meghatározó Nyomaték [Nm]:	20-35
Hőmérséklet Tartomány [°C]:	-55°C és +180°C között
Max. Hézagkitöltő Kapac. [mm]:	0,30

Tárolás és eltarthatósság:

Az eltarthatósági idő optimális tárolási hőmérsékleten +5°C és +23°C között,zárt eredeti csomagolásban legfeljebb 24 hónap. Magasabb tárolásihőmérséklet jelentősen alacsonyabb tartósságot eredményez. A tárolásihőmérséklet nem csökkenhet +5°C alá.

Általános Tudnivalók:

Ez a termék nem alkalmas fém-műanyag csatlakozókhoz és egészségügyi létesítményekhez, valamint élelmiszeriparban vagy erős oxidáló savakat tartalmazórendszerek tömítésére. Csak szabványos fémmeneteken használható. A felületnek tisztának és zsírmentesnek kell lennie. Ehhez használja a WINKEL GENERAL CLEANING SPRAY zsírtalanító szert. Alkalmazza a terméket a hézag teljes kitöltésére , szerelvényrészek és záródás teljes kitöltésére. Ahézagos vagy felületes zárás idővel szivárgást okozhat. Ne mozogjon a meghúzás után. A rendszer működtetése előtt várjon 24 órát, hogy a teljes kikeményedési idő teljes legyen. Sorozatgyártású termékek esetén zárja le a kötést egy csőkulccsal, hogy elkerülje a korábbi, kialakulóban lévő fólia felszakadását. Passzív felületek és/vagy alacsony hőmérséklet esetén a WINKEL PRO Anaerob aktivátorral gyors kikeményedés érhető el. Használat előtt olvassa el az MSDS-t. Az aktivátor használatával a keményedési értékek 15%-kal csökkenhetnek.

Cikkszám :	Kiszerelés:
20603	50 ml
20604	250 ml
20605	1 L

FONTOS FELHÍVÁS: Az itt megadott információk célja, hogy segítsenek meghatározni, hogy a termékeink alkalmasak-e a kívánt felhasználásra, és mindenkor a felhasználó felelős az ezzel kapcsolatban hozott döntésekért. Ezekre a termékekre nem vállalunk garanciát vagy felelősséget, sem kifejezetten, sem pedig hallgatólagosan. Az értékesítő kizárólagos kötelezettsége a termék azon mennyiségi tételének a cseréje, amelyről bizonyítást nyer, hogy alapvetően nem felelt meg a Gyártó legfrissebb műszaki adatlapjában közölt adatoknak. Az értékesítő nem felelős semmilyen anyagi veszteségért vagy károkért, sem közvetlenül vagy közvetetten a termék használata vagy a használat meghiúsulása okán. Semmilyen törvény vagy szabadalom alapján nem érvényes semmilyen jogvédelem, és minden szabadalmi jogot fenntartunk. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot.

SUPER-TEC HUNGARY BT. - 6230 - Soltvadkert, Szőlő u. 25.-Tel.: +36 20 332 - 3396 - E-Mail: info@supertechungary.com

www.supertechungary.com